

Das Renovierungssystem für alte Lasuroberflächen!



ein Überholungsanstrich ist hier nicht mehr möglich

Nachher

Vorher



Wir empfehlen die semitransparente Lösung !

Mögliche Farbtonvarianten:

Grundanstrich einzAmix Kompaktlasur im **Reno-Farbtone 6254**

Zwischen- und Schlussanstrich mit einzA Kompaktlasur

• **Farbtöne: esche, kiefer, altkiefer, eiche hell**

Grundanstrich einzAmix Kompaktlasur im **Reno-Farbtone 6858**

Zwischen- und Schlussanstrich mit einzA Kompaktlasur

• **Farbtöne: eiche, walnuß, kastanie, reetgrau**

Grundanstrich einzAmix Kompaktlasur im **Reno-Farbtone 6658**

Zwischen- und Schlussanstrich mit einzA Kompaktlasur

• **Farbtöne: kastanie, mahagoni, nußbaum, teak**

Geeignete Farbtonkombination durch Probeanstrich ermitteln!

einza Kompaktlasur

Holzlasur für die Neu- und Renovierbeschichtung

Werkstoff: Feuchtigkeitsregulierende, langzeitelastische Kompaktlasur mit gutem UV-Schutz und tiefenwirksamen Lasurpigmenten für den Neu- und Renovieranstrich von Holzbauteilen. Optimaler Wetter- und UV-Schutz für alle Holzoberflächen. Leicht und kompakt zu verarbeiten, ergibt streifen- und ansatzfreie Oberflächen.

Anwendung: minimal filmbildende Lasur nach EN 927-1:1996 für den Neu- und Renovieranstrich von Holzbauteilen; dekorativer, feuchtigkeitsregulierender, witterungsstabiler Lasuranstrich für alle Holzarten, geeignet für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile

Verarbeitung: Streichen, Spritzen und Airless-Spritzen

Hinweis: Farblos nur zum Aufhellen mittlerer und dunkler Lasurtöne verwenden. Farblos bietet keinen ausreichenden UV-Schutz, daher außen nicht allein verwenden.

Anstrichaufbau: Alle Holzbauteile müssen sauber, trocken (12-14% Holzfeuchte) und fettfrei sein. Rohe Weich- und Nadelhölzer im Außenbereich mit einzA Bläueschutz imprägnieren. Alte, tragfähige Lasuranstriche gründlich anschleifen. Nicht intakte Altanstriche müssen entfernt werden. Weitere Hinweise im Technischen Merkblatt, bitte beachten.

Trockenzeiten: Staubtrocken nach ca. 4 Std., griffest nach ca. 6 Std., überarbeitbar nach ca. 24 Std.

Ergiebigkeit: 12-14 m²/l.

Werkzeugreinigung: mit einzA Lackverdünnung AF



einza
Wir bringen Farbe