

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο.037

Bunt Hochglanz



ΠΡΟΪΟΝ

διαθέσιμο σε χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού **einza mix**

- Το **einza Bunt Hochglanz** είναι ένα τελικό χρώμα υψηλών προδιαγραφών για επαγγελματικές απαιτήσεις.
- Κύρια χαρακτηριστικά σε σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα, η εύκολη εφαρμογή, η διατήρηση της στιλπνότητάς του για πολλά χρόνια και η βελούδινη απαλή επιφάνειά του.
- Η αντοχή του είναι τέτοια ώστε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη σε θερμαντικά σώματα & καλοριφέρ.

Τύπος προϊόντος:

Υψηλής ποιότητας ντουκόχρωμα βάσης συνθετικών ρητινών.

Σκοπός εφαρμογής:

Κατάλληλο για περιπτώσεις που απαιτούνται υψηλές απαιτήσεις προστασίας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε μεταλλικές ή και ξύλινες επιφάνειες.

Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει τόσο από επαγγελματίες όσο και από ιδιώτες.

Απόχρωση :

Διατίθεται σε χιλιάδες αποχρώσεις, είτε έτοιμες είτε μέσω του συστήματος **einza mix**.

Βαθμός στιλπνότητας :

Πολύ γυαλιστερό

Ειδικό βάρος :
(απόχρωση)

0.93 – 1,15 gr / ml = 930 – 1150 γρ / λίτρο (ανάλογα με την

Βάση προϊόντος :

Συνδυασμός υδατοδιαλυτών αλκυδικών ρητινών με έλαια μακροσκελή

Συνδεδειγμένα μέσα :

Βάση χρωστικής ουσίας καθαρή και απαλλαγμένη από μόλυβδο και χρωμικά.

Συσκευασίες:

2,5 lit - 750 ml - 250 ml – 3 lit* - 1 lit* (σύστημα χρωματισμού **einza mix**)

Βάση χρωστικής ουσίας :

Καθαρή και απαλλαγμένη από μόλυβδο και χρωμικά.

1192

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συμβατότητα:

Μπορεί να αναμιχθεί με προϊόντα της ίδιας ακριβώς ομάδας. Να μην γίνεται ανάμειξη με άλλα ανόμοια υλικά.

Αντοχή στα χημικά :
μεσαίας δράσης

Πολύ καλή σε χημικά, οξέα, αλκάλια ή καθαριστικά χαμηλής ή

Αντοχή στο φως :

Υψηλότατη.

Αντοχή στα καιρικά φαινόμενα

Υψηλότατη.

Πρόσφυση - Ελαστικότητα : VOB.	Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ελέγχου DIN και
Κατανάλωση:	Περίπου 10 – 12 m ² / lit ή 80 -100 ml / m ² / στρώση
Χρόνος στεγνώματος (σε 20°C 65% - 75% σχετ. υγρασία 80μm πάχος υγρού φιλμ):	Ελεύθερο σκόνης : min 4 - 5 ώρες Ελεύθερο αφής : min 10 – 12 ώρες. Τρίψιμο με Γυαλόχαρτο: Περίπου μετά από 48 ώρες. Εφαρμογή 2 ^{ης} στρώσης : min 18 ώρες.
Συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής :	Προτιμούνται θερμοκρασίες περιβάλλοντος & αντικειμένου +15°C έως +20°C Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία κάτω από +10 ° C.
Αραίωση :	Να εφαρμόζεται αδιάλυτο ή με ελάχιστη αραίωση με einza Lackverdünnung AF ή white spirit
Εφαρμογή με πινέλο, βούρτσα ή πιστόλι (υψηλής πίεσης):	Αδιάλυτο.
Εφαρμογή με πιστόλι airless :	Είναι κατάλληλο για πιστόλια που λειτουργούν με πιστόνι και διαφραγμα.
Η εφαρμογή με πιστόλι προτείνεται να γίνεται από επαγγελματίες σε κατάλληλους κλειστούς χώρους με τις πρέπεισες προφυλάξεις και μέτρα προστασίας	
Κατά την διάρκεια της εργασίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και ξύλου να μην είναι κάτω από 8 βαθμούς κελσίου και η σχετική υγρασία να είναι κάτω από 85%.	
Αποθήκευση :	Οι συσκευασίες που είναι ερμητικά κλειστές, και έχουν αποθηκευτεί σε κρύο περιβάλλον(αλλά προφυλαμένες από τον παγετό) μπορεί να κρατήσουν 2 χρόνια. Οι ανοικτές συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Καθαρισμός των εργαλείων :	Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με einza Lackverdünnung AF ή με einza Lackverdünnung- Terpentinersatz .

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ξύλινες εξωτερικές κατασκευές

- Εφαρμόστε 1 – 2 στρώσεις **einza Bläueschutz** (συντηρητικό προστασίας). Προσοχή : ΜΟΝΟ σε μαλακά & λευκά ξύλα.
- Εφαρμόστε ως υπόστρωμα μία στρώση **einza Fensterlack 3x1**.
- Στοκάρτε και τρίψτε τρύπες από βίδες ή πρόκες και άλλες προβληματικές επιφάνειες.
- Εφαρμόστε άμεσα άλλη μία στρώση **einza Fensterlack 3x1**.
- Σημαντικό : πριν τη 2^η εφαρμογή, είναι απαραίτητο ένα απαλό αποχάρτισμα της επιφάνειας.
- Στη συνέχεια, μπορεί να εφαρμοστεί μία τελικά στρώση **einza Bunt Hochglanzlack**.

Ξύλινες εσωτερικές κατασκευές

- Στοκάρτε και τρίψτε τρύπες από βίδες ή πρόκες και άλλες προβληματικές επιφάνειες και αποχαρτίστε απαλά
- Εφαρμόστε ως υπόστρωμα μία στρώση **einza Vorlack-Schnellschliffgrund**
- Σημαντικό : πριν τη 2^η εφαρμογή, είναι απαραίτητο ένα απαλό αποχάρτισμα της επιφάνειας.
- Στη συνέχεια, μπορεί να εφαρμοστεί μία τελικά στρώση **einza Bunt Hochglanzlack**.

Σιδερένιες και άλλες μεταλλικές κατασκευές

- Είναι σημαντικό να γίνει σωστός και επιμελής καθαρισμός από σκουριές και να δημιουργηθεί μια επιφάνεια καθαρή, στεγνή, χωρίς λάδια ή λίπη, χωρίς σαθρά ή έτοιμα να αποκολληθούν, τμήματα
- Εφαρμόστε ως υπόστρωμα μία στρώση **einza Korral-Primer** (απαραίτητα 2 στρώσεις εξωτερικά)
- Εφαρμόστε μία στρώση **einza Vorlack-Schnellschliffgrund** (εσωτερικά) ή το **einza SOLID Basic Vorlack** (εξωτερικά).
- Σημαντικό : πριν τη 2^η εφαρμογή, είναι απαραίτητο ένα απαλό αποχάρτισμα της επιφάνειας.
- Στη συνέχεια, μπορεί να εφαρμοστεί μία τελικά στρώση **einza Bunt Hochglanzlack**.

Επαναβαφή – Συντήρηση

- Παλαιά στρώματα χρωμάτων, θα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή (δοκιμή πλέγματος) ώστε να ελεγχθεί η πρόσφυσή τους.
- Στη συνέχεια καθαρίζονται και λειαίνονται.
- Ακολουθούν οι διεργασίες ανάλογα με τις παραπάνω περιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για να αποφευχθούν κίνδυνοι τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι παρακάτω κανόνες :

- Να φυλάσσεται σε μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Οι σταγόνες υγρού να μην αναπνέονται.
- Το βάψιμο να γίνεται σε επαρκώς αεριζόμενα μέρη.
- Στην περίπτωση που έρθει το υλικό σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, πρέπει να ξεπλύνουμε με άφθονο νερό.
- Πρέπει να αποφεύγεται το άδειασμα του εναπομείναντος υλικού στην αποχέτευση ή στο έδαφος.
- Οι συσκευασίες να φυλάσσονται σε πολύ καλά αεριζόμενους χώρους προφυλαγμένες από τον παγετό.
- Να μην εκτίθονται οι συσκευασίες απευθείας στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας.
- Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη REACH Βάση Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς (EC) Regulation No 1907/2006.
- Όλες οι υποχρεωτικές σημάσεις, από 01/06/2015 περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια ασφαλείας σύμφωνα με τους CLP κανόνες (GHS) και σύμφωνα με τους EC κανονισμούς (no. 1272/2008).
- Διαθέσιμα στο www.einza.com και μπορούν ζητηθούν οποιαδήποτε στιγμή με email στο sdb@einza.com. Σημάσεις και οδηγίες στα δοχεία πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη
- Περιεχόμενα VOC σύμφωνα με τους κανονισμούς VOC 2004/42/EG :
- Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία IIa (υποκατηγορία d) 300 gram/lit (2010). Το προϊόν **einza Bunt Hochglanzlack** περιέχει λιγότερο από 300 gram/lit ΠΟΕ.

- Οι προηγούμενες πληροφορίες καταρτίστηκαν ευσυνείδητα σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση της γνώσης της τεχνολογίας δοκιμών και πρέπει να χρησιμεύσουν ως κατευθυντήρια γραμμή.
- Λόγω της πληθώρας χρήσεων και μεθόδων εργασίας, δεν είναι δεσμευτική, δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση και δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από δική του ευθύνη να ελέγχει τα προϊόντα μας.
- Διαφορετικά ισχύουν οι όροι παράδοσης και πληρωμής.
- Εκδόθηκε 9 / 2017 ; Με αυτό, όλα τα προηγούμενα φύλλα προδιαγραφών δεν είναι πλέον έγκυρα.