

SCHEDA TECNICA N° 307



Fassadenweiß

con formula H (idrofobizzante)



tinteggiabile con il sistema **einZAmix**

Tipologia del prodotto	pittura riempitiva a base dispersione opaca, idrofobizzante, resistente agli agenti atmosferici secondo VOB DIN 18 363
Campi di impiego	1). per pitturazioni lisce o leggermente plastiche su intonaco, calcestruzzo, muratura e, in particolare, pietra arenaria calcarea 2). come mano intermedia riempitiva su intonaci a grana grossa posti in opera in esterni, inserita in ciclo con altre pitture a base di dispersione sintetica.
Tinte	bianco; altre tinte sono ottenibili con il sistema tintometrico einZA mix.
Peso specifico	ca. 1,645 (bianco standard).
Legante	dispersione sintetica (acrilato)
Caratteristiche	einZA Fassadenweiß possiede un'eccellente permeabilità al vapore acqueo, con contemporaneo basso assorbimento d'acqua, è idrorepellente, resistente agli alcali ed ha ottime caratteristiche di adesione; copre molto bene bordi e punte della grana degli intonaci. Forma un film molto resistente, che non infragilisce e non si fessura, anche se applicato in modo abbondante nelle cavità. La formula H protegge le facciate dallo sporco e dall'attacco di alghe.
Consumo	ca. 150 - 200 ml/m ² per mano su supporti lisci. Il consumo dipende dai supporti e viene accertato tramite una mano di prova.
Sottofondi	applicabile su tutti i supporti solidi, puliti ed asciutti, come intonaci esterni vecchi e nuovi (a base di malte dei gruppi P II e P III), calcestruzzo, fibrocemento e muratura in mattoni o in pietra arenaria calcarea.
Preparazione del sottofondo	i sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti, cioè preparati a regola d'arte. In particolare, supporti fortemente assorbenti o che presentano sfarinamento superficiale, devono essere opportunamente pretrattati con un fondo fissativo. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Sottofondi fortemente assorbenti o sfarinanti devono essere pretrattati con einZA Aqua-Tiefgrund o einZA Tiefgrund; dato che quest'ultimo prodotto ha una notevole capacità di penetrazione, occorre applicarlo più volte, con la tecnica del "bagnato su bagnato", per garantire il consolidamento anche dello strato più superficiale del supporto.

vedasi retro !

Vecchie pitture già aggredite dagli agenti atmosferici, ma ancora solide e ben ancorate al supporto, devono essere pretrattate con einzA Elastic-Grund: dopo una opportuna preparazione meccanica, einzA Elastic-Grund "lega" fra loro sottofondo e vecchia pittura, offrendo una base di aggrappaggio solida e sicura. Il prodotto va diluito con diluente nitro e l'entità della diluizione va calibrata sul reale grado di assorbimento del supporto, attraverso una prova, e deve essere tale da non farlo mai diventare lucido.

Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einzA.

Cicli di verniciatura

Su intonaco e calcestruzzo:

mano intermedia : einzA Fassadenweiß diluito fino a max. 10 % con acqua;

mano di finitura : einzA Fassadenweiß diluito fino a max. 5 % con acqua.

Su muratura e pietra arenaria calcarea:

impregnazione con einzA silikon Imprägnierung

(si prega di consultare le relative schede tecniche);

mano intermedia : einzA Fassadenweiß diluito con 5-10 % di acqua;

mano di finitura : einzA Fassadenweiß diluito con 5-10 % di acqua.

Sistemi di applicazione

a pennello, rullo o spruzzo airless. Se utilizzato a spruzzo airless, data la natura delle cariche usate, l'usura degli ugelli è molto ridotta. Il lungo tempo perso favorisce la lavorabilità. Indicazioni per l'applicazione a spruzzo airless:

Diluizione: non diluito o diluito fino a max. 10 % con acqua, a seconda del tipo di apparecchio utilizzato; ugello: da 0,43 - 0,58 mm oppure 0,021 - 0,025"; filtro: 60 mesh.

Dati di fisica edili (Standard/ Colore: bianco)

Coefficiente di idroassorbimento secondo DIN EN ISO 1062-3: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2 \text{ h } 0,5$

Resistenza al vapore secondo DIN EN ISO 7783-2: $sd = 0,29 \text{ m}$

Ulteriori informazioni

einzA Fassadenweiß coniuga un'alta permeabilità al vapore acqueo con una impermeabilità alla pioggia battente molto buona e può essere spesso utilizzato come soluzione dei problemi, laddove sia prioritario il mantenimento della permeabilità al vapore acqueo.

Temperatura di lavorazione

non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto)

Indicazioni aggiuntive

Nei periodi di stagione fredda e umida, relativamente poco dopo l'applicazione, possono dilavarsi ingredienti dal rivestimento ancora non asciutto a causa dell'interazione di un'alta umidità dell'aria, nebbia o pioggia e abbassamenti di temperatura (soprattutto nelle ore del mattino e serali). Questi sono p.es. tensioattivi, emulsionanti, colloidali protettivi e altri additivi nel rivestimento che servono ad ottenere determinate caratteristiche di qualità.

Quando si verificano queste colature, che per lo più si presentano lucide e appiccicose, le superfici non devono essere sovravorate direttamente. Le colature idrosolubili si autodilavano sotto ulteriore sollecitazione di umidità (p.es. dopo alcune piogge forti).

Se è comunque necessario sovravorare direttamente, le colature devono essere lavate accuratamente con acqua prima di applicare un'ulteriore mano di prodotto.

Questo fenomeno si verifica solo in condizioni meteorologiche sfavorevoli e corrisponde all'attuale stato della tecnica e non è evitabile. Si tratta di una carenza visiva temporanea che non influisce sulla funzione protettiva del rivestimento.

Tinteggiatura

con einzA Vollton- und Abtönfarben oppure attraverso il sistema einzA mix.

Pulizia degli attrezzi

subito dopo l'uso, con acqua.

Magazzinaggio

conservare al fresco, ma al riparo dal gelo, nei contenitori originali chiusi.

Smaltimento

consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori completamente svuotati.

(continua a pag. 3)

Confezioni	standard	2,5 l - 5 l - 12,5 l
	einZA mix	2 l - 6 l - 12,5 l

Avvertenze utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni!

VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria c) - Wb: mass. 40 g/l secondo grado II (2010)

VOC-Contenuto di einZA (mix) Fassadenweiß: < 30 g/l

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com

Rispettare le informazioni sull'etichettatura delle confezioni !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 09/2020: Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.