

TECHNISCHE GEGEVENS Nr.400A

Protect Finish



Kleurbaar via **einZAmix**

Materiaal	Hoogwaardige matte bescherm laag tegen schrijf- en vervuilinginvloeden op veeleisende binnenoppervlakken. Decoratief wandlak voor verfijnde en doeltreffende vormgevingstechnieken.
Classificatie volgens DIN	DIN 53 778, slijtvast. Klasse SM
DIN EN 13 300	Schrobvastheid klasse 1
Toepassing	(Oppervlakte) beschermende afwerking voor belaste oppervlakken. Decoratieve effecten voor binnenmuren.
Kleuren	wordt gekleurd volgens de kleurensjablonen van einZA mix Farb(T)raum, einZA VarioColor, NCS en RAL; andere op aanvraag. Door het lak karakter wijkt de kleurschakering af van het sjabloon. Wij bevelen daarom aan een proefvlak te plaatsen.
Dichtheid	ca. 1,0 bis 1,1
Bindmiddel	100 % Reinacrylaat
Eigenschappen	Zeer schrobvast, alkalibestendig, lichtecht, goede vulling, zeer lange open tijd en uitstekende hechting. Vrij van formaldehyde, ammoniak en oplosmiddelen. Bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
Verbruik	afhankelijk van de applicatietechniek, bij het aanbrengen met een roller ca. 80 - 100 ml/m ²
Ondergronden	Geschikt voor alle oude en nieuwe pleisters, alle soorten beton. Muurplaten, vliesbehang en nog veel meer.
Vorbereitung van de ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn en moet worden voorbereid volgens de bekende regels voor het schilderen met emulsieverven. De minerale ondergrond moet goed afgeschermd zijn om een voldoende open tijd voor de oppervlaktebescherming en/of LASURTECHNIK te bekomen. Ondergronden moeten voorbehandeld worden met einZA Aquasol Gel of einZA Aqua-Tiefgrund. Niet dragende oude verflagen moeten verwijderd worden, dit oppervlak moet ook voorgestreeken worden met einZA Aquasol Gel of einZA Aqua-Tiefgrund. Intacte oppervlakken kunnen ook met einZA LF-Grund Plus voorgestreeken worden.

z.o.z !

Systeemopbouw	De tussencoating van de minerale ondergronden gebeurt met de einzA meng muurverven in kleur. einzA mix Protect Finish wordt aangebracht als beschermende coating met een kortpolige roller. Gebruik voor het decoratieve ontwerp geschikt gereedschap, afhankelijk van de ondergrond. Voor een efficiënte toepassing raden wij aan om met minstens 2 man te werken. Absorberend vliesbehang wordt snel en pluisvrij gerold met kortpolige rollers, bv. microstar. vrij van pluisjes.
Let ook op	Gebruik voor aaneengesloten gebieden geschikt maskeerwerk om het tijdrovende bijsnijden te voorkomen.
Verwerkingstemperatuur	Lucht- en ondergrondtemperatuur niet lager dan +5 °C.
Kleuren	Alleen met einzA Vollton- en pasta of gekleurd op het einzA-mix kleurenmixsysteem. Andere universele pasta concentrates, of pasta en andere pigmentpreparaten kunnen kwaliteitsbeperkingen veroorzaken en mogen daarom niet worden gebruikt.
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water.
Verpakingsmaat	2 l (Basis 0)
Opslag	Koel maar vorstvrij in gesloten originele verpakking.
Afvalverwerking	Uitsluitend verpakkingen zonder resten laten recyclen.
Opmerking	Gebruik aangebroken emmers of verdund materiaal op korte termijn ! Milieuvriendelijke conserveringsmiddelen zijn na opening slechts korte tijd houdbaar.

Informatie over veiligheid en gevaren

Het product is onderworpen aan de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke informatie wordt gegeven in het veiligheidsinformatieblad volgens de CLP-verordening (GHS) in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Beschikbaar op elk moment op www.einzA.com of aan te vragen op sdb@einzA.com.

De etiketteringsvoorschriften op de etiketten van de verpakkingen moeten in acht worden genomen !

VOS-gehalte overeenkomstig bijlage II van de VOS-richtlijn 2004/42/EG

VOS-grenswaarde Bijlage II A (subcategorie g) - Wb: max. 130 g/l na fase II (2010)

VOC-gehalte van einzA mix Protect Finish: < 1,5 g/l

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 09/2021; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.